
GK171 Poroton P700 17,5.19.50 inc.17,5

Stabilimento:	Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	50	
Larghezza	cm	17,5	
Altezza	cm	19	
Percentuale di foratura		≤55%	
Peso dell'elemento	Kg	12,5	
Pezzi per pacco		60	
Peso pacco	Kg	750	
Spessore muratura	cm	17,5	
Pezzi al m²		10,6	
Pezzi al m³		60,0	



Spessore muratura	cm	17,5	

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm²	10,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm²	2,2
Campo d'impiego	Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,167	
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m²K	0,791	
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	8,22	
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,461	
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m²K	0,365	
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m²	140	
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10	

* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (λ=0,82 W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-	
	EI	90	

Potere fonoisolante	dB	45,6	

Voce di capitolato

Danesi Poroton P700 17,5.19.50 incastro 17,5 - Muratura in elevazione di spessore 17,5 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 17,5x19x48 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 55%. Il blocco risponde ai requisiti CAM.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

www.danesilaterizi.it info@danesilaterizi.it