
NR611 Tramezza Poroton P800 8.24,5.50 inc.8

Stabilimento: Via Oltre Arda, 17 - 29018 - Lugagnano Val d'Arda (PC)

Lunghezza	cm	50	
Larghezza	cm	8	
Altezza	cm	24,5	
Percentuale di foratura		≤ 45%	
Peso dell'elemento	Kg	9,5	
Pezzi per pacco		80	
Peso pacco	Kg	764	
Spessore muratura	cm	8	
Pezzi al m²		7,9	
Pezzi al m³		99,2	



Spessore muratura	cm	8	

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm²	NPD
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm²	NPD
Campo d'impiego	Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,212	
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m²K	1,690	
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,195	
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m²K	1,604	
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	3,62	
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,834	
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m²K	1,409	
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m²	83	
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10	

* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (λ=0,82 W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-	
	EI	120	

Potere fonoisolante	dB	42,0	

Volume di malta	dm³/m²	4,2	
	dm³/m³	52,5	

Voce di capitolato

Danesi Tramezza Poroton P800 8.24,5.50 incastro 8 - Muratura in elevazione di spessore 8 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 8x24,5x50 cm (altezza = 24,5 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. Conducibilità termica dell'elemento 0,194 W/mK. Il blocco risponde ai requisiti CAM (cert. P259 – nome prodotto Blocchi Poroton).

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

www.danesilaterizi.it info@danesilaterizi.it