


**DF003 Forato 8.15.33**
**Stabilimento:** Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	33
Larghezza	cm	8
Altezza	cm	15
Percentuale di foratura		65%
Peso dell'elemento	Kg	2,5
Pezzi per pacco		216
Peso pacco	Kg	544
Spessore muratura	cm	8
Pezzi al m <sup>2</sup>		19
Pezzi al m <sup>3</sup>		237


**Spessore muratura** cm **8**
**Campo d'impiego** Muratura di tamponamento

Conducibilità termica dell'elemento	W/mK	0,200
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,240
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m <sup>2</sup> K	1,914
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,203
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m <sup>2</sup> K	1,720
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	2,92
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,888
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m <sup>2</sup> K	1,700
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m <sup>2</sup>	60,6
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10
* 1,5 cm intonaco interno ( $\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ( $\lambda=0,82$ W/mK)		

**Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)** dB **41,2**

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020