


DF005
Scatola 8.25.33
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	33
Larghezza	cm	8
Altezza	cm	25
Percentuale di foratura		65%
Peso dell'elemento	Kg	4,0
Pezzi per pacco		144
Peso pacco	Kg	580
Spessore muratura	cm	8
Pezzi al m ²		12
Pezzi al m ³		145



Spessore muratura	cm	8
-------------------	----	---

Campo d'impiego	Muratura di tamponamento
-----------------	--------------------------

Conducibilità termica dell'elemento	W/mK	0,187
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,217
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,811
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,190
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,659
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	2,93
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,889
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	1,610
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	59,0
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10
* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)		

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	40,0
--	----	------

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020